



SUPERFLEX HP

-25°

Membrana elastomerica a base di bitume distillato e resine elastomeriche SBS. È disponibile con le seguenti armature:

- tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo "Spunbond" (HP).
- La versione minerale differisce solo perché autoprotetta da scaglie di ardesia ed è utilizzata come strato a finire.

Elastomeric membrane based with distilled bitumen and high quality elastomeric resins (SBS). The membrane is available with the following reinforcements:

- non woven spunbond polyester (HP).
- The mineral version is finished with slate chips on the upper surface.

Prodotti Products	Flessibilità a freddo Cold Flexibility	Stabilità di forma a caldo Flow resistance	Resistenza a trazione a rottura - Tensile strength at break			
			Forza di trazione massima Max load		Allung. alla forza di trazione massima Elongation	
			Long.	Trasv.	Long.	Trasv.
HP	-25°C	≥ 100°C	940	720	42%	45%

Spessore Thickness (mm)	Peso Weight (kg/m²)	Rotoli per pallet Rolls per pallet
3	-	28
4	-	23
MINERALE / MINERAL		
-	-	-
-	4	23
-	4,5	20

MEDIAFLEX K SP/VV

-20°

Membrana elastomerica a base di bitume distillato e resine elastomeriche SBS. È disponibile con le seguenti armature:

- tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo "Spunbond" (SP);
- velo vetro (VV)

La versione minerale differisce solo perché autoprotetta da scaglie di ardesia ed è utilizzata come strato a finire.

Elastomeric membrane based with distilled bitumen and high quality elastomeric resins (SBS). The membrane is available with the following reinforcements:

- non woven spunbond polyester (HP)
- glassfiber (VV)

The mineral version is finished with slate chips on the upper surface.

Prodotti Products	Flessibilità a freddo Cold Flexibility	Stabilità di forma a caldo Flow resistance	Resistenza a trazione a rottura - Tensile strength at break			
			Forza di trazione massima Max load		Allung. alla forza di trazione massima Elongation	
			Long.	Trasv.	Long.	Trasv.
SP	-20°C	≥ 100°C	880	460	45%	54%
VV	-20°C	≥ 100°C	450	250	2%	2%

Spessore Thickness (mm)	Peso Weight (kg/m²)	Rotoli per pallet Rolls per pallet
-	3	28
-	4	23
-	5	18
MINERALE / MINERAL		
-	3,5	25
-	4	23
-	4,5	20
-	5	18

MEDIAFLEX M* SP/VV

-20°

Membrana elastomerica a base di bitume distillato e resine elastomeriche SBS. È disponibile con le seguenti armature:

- tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo "Spunbond" (SP);
- velo vetro (VV)

La versione minerale differisce solo perché autoprotetta da scaglie di ardesia ed è utilizzata come strato a finire.

* Prodotto venduto solo a spessore.

Elastomeric membrane based with distilled bitumen and high quality elastomeric resins (SBS). The membrane is available with the following reinforcements:

- non woven spunbond polyester (HP)
- glassfiber (VV)

The mineral version is finished with slate chips on the upper surface.

* The plain version is produced only in mm.

Prodotti Products	Flessibilità a freddo Cold Flexibility	Stabilità di forma a caldo Flow resistance	Resistenza a trazione a rottura - Tensile strength at break			
			Forza di trazione massima Max load		Allung. alla forza di trazione massima Elongation	
			Long.	Trasv.	Long.	Trasv.
SP	-20°C	≥ 100°C	880	460	45%	54%
VV	-20°C	≥ 100°C	450	250	2%	2%

Spessore Thickness (mm)	Peso Weight (kg/m²)	Rotoli per pallet Rolls per pallet
3	-	28
4	-	23
5	-	16
MINERALE / MINERAL		
-	3,5	25
-	4	23
-	4,5	20
-	5	18



PRIMOFLEX NT/VV

-15°

Spessore Thickness (mm)	Peso Weight (kg/m ²)	Rotoli per pallet Rolls per pallet
-	3	30
-	4	25
MINERALE / MINERAL		
-	3,5	25
-	4	23
-	4,5	20

Membrana elastomerica a base di bitume distillato e resine elastomeriche SBS. È disponibile con le seguenti armature:

- tessuto non tessuto di poliestere (NT);
- velo vetro (VV)

La versione minerale differisce solo perché autoprotetta da scaglie di ardesia ed è utilizzata come strato a finire.

Elastomeric membrane based with distilled bitumen and high quality elastomeric resins (SBS).

Available with the following reinforcements:

- non woven polyester (NT)
- glassfiber (VV)

The mineral version is finished with slate chips on the upper surface and is used as a finishing layer.

Prodotti Products	Flessibilità a freddo Cold Flexibility	Stabilità di forma a caldo Flow resistance	Resistenza a trazione a rottura - Tensile strength at break			
			Forza di trazione massima Max load		Allung. alla forza di trazione massima Elongation	
			Long.	Trasv.	Long.	Trasv.
NT	-15°C	≥ 100°C	740	420	35%	37%
VV	-15°C	≥ 100°C	450	250	2%	2%

BASEFLEX NT/VV

-10°

Spessore Thickness (mm)	Peso Weight (kg/m ²)	Rotoli per pallet Rolls per pallet
-	3	33
-	4	25
-	5	20
MINERALE / MINERAL		
-	4	23
-	4,5	20

Membrana elastomerica a base di bitume distillato e resine elastomeriche SBS. È disponibile con le seguenti armature:

- tessuto non tessuto di poliestere (NT);
- velo vetro (VV)

La versione minerale differisce solo perché autoprotetta da scaglie di ardesia ed è utilizzata come strato a finire.

Elastomeric membrane based with distilled bitumen and high quality elastomeric resins (SBS).

Available with the following reinforcements:

- non woven polyester (NT)
- glassfiber (VV)

The mineral version is finished with slate chips on the upper surface and is used as a finishing layer.

Prodotti Products	Flessibilità a freddo Cold Flexibility	Stabilità di forma a caldo Flow resistance	Resistenza a trazione a rottura - Tensile strength at break			
			Forza di trazione massima Max load		Allung. alla forza di trazione massima Elongation	
			Long.	Trasv.	Long.	Trasv.
NT	-10°C	≥ 90°C	720	370	30%	35%
VV	-10°C	≥ 90°C	450	250	2%	2%