



EUROPE BIARMATO

-10°

Membrana elastoplastomerica di elevata qualità.

La combinazione tra il poliestere da filo continuo Spunbond e il feltro di vetro rinforzato, esaltano qualità di elasticità come ottima stabilità dimensionale.

Una preimpregnazione dei due tessuti uniti ad una miscela superiore risultano in un prodotto altamente qualificato anche per gli usi più esigenti.

Elast and plastomeric high quality membrane.

The combination between non-woven Spunbond polyester and a reinforced glassfiber, gives to the membrane superior quality both in elasticity as well as dimensional stability. A system of preimpregnation of both the reinforcements together with a top quality compound mix, result in a high performing product, ready to be applied in most demanding situations.

Prodotti Products	Flessibilità a freddo Cold Flexibility	Stabilità di forma a caldo Flow resistance	Resistenza a trazione a rottura - Tensile strength at break			
			Forza di trazione massima Max load		Allung. alla forza di trazione massima Elongation	
			Long.	Trasv.	Long.	Trasv.
BIARMATO	-10°C	≥ 120°C	580	400	40%	45%

Spessore Thickness (mm)	Peso Weight (kg/m ²)	Rotoli per pallet Rolls per pallet
3	-	28
4	-	23
5	-	16

EUROPE SP

-15°

Membrana elastoplastomerica di elevata qualità.

Disponibile con le seguenti armature:

- tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Spunbond (SP).

La versione minerale differisce solo perché autoprotetta da scaglie di ardesia ed è utilizzata come strato a finire.

Elast and plastomeric high quality membrane.

Available with the following carriers:

- Spunbond polyester (SP).

The mineral version is finished with slate chips on the upper face and is used as finishing layer.

Prodotti Products	Flessibilità a freddo Cold Flexibility	Stabilità di forma a caldo Flow resistance	Resistenza a trazione a rottura - Tensile strength at break			
			Forza di trazione massima Max load		Allung. alla forza di trazione massima Elongation	
			Long.	Trasv.	Long.	Trasv.
SP	-15°C	≥ 120°C	830	590	45%	48%

Spessore Thickness (mm)	Peso Weight (kg/m ²)	Rotoli per pallet Rolls per pallet
3	-	28
4	-	23
5	-	16
MINERALE / MINERAL		
-	3,5	25
-	4	23
-	4,5	20
-	5	16



EURO 2000 P

-10°C

Spessore Thickness (mm)	Peso Weight (kg/m ²)	Rotoli per pallet Rolls per pallet
3	-	28
4	-	23
5	-	16
MINERALE / MINERAL		
-	3,5	25
-	4	23
-	4,5	20
-	5	16

Membrana impermeabilizzante con miscela elastoplastomerica di elevata qualità. È disponibile con un'armatura in tessuto non tessuto da filo continuo Spunbond.

La versione minerale differisce solo perché autoprotetta da scaglie di ardesia ed è utilizzata come strato a finire.

Waterproofing membrane with high quality elastoplastomeric compound.

Available with a Spunbond polyester. The mineral version is finished with slate chips on the upper surface and is used as a finishing layer.

Prodotti Products	Flessibilità a freddo Cold Flexibility	Stabilità di forma a caldo Flow resistance	Resistenza a trazione a rottura - Tensile strength at break			
			Forza di trazione massima Max load		Allung. alla forza di trazione massima Elongation	
			Long.	Trasv.	Long.	Trasv.
P	-10°C	≥ 120°C	830	580	44%	45%

FORMAT SP/NT/DUO

-10°C

Spessore Thickness (mm)	Peso Weight (kg/m ²)	Rotoli per pallet Rolls per pallet
3	-	28
4	-	23
5	-	16
MINERALE / MINERAL		
-	3,5	25
-	4	23
-	4,5	20

È una membrana bitume polimero elastoplastomerica di ottima qualità.

È disponibile con le seguenti armature:

- tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Spunbond;
- poliestere da filo continuo Spunbond stabilizzato composito (DUO)
- tessuto non tessuto di poliestere (NT)

La versione minerale differisce solo perché autoprotetta da scaglie di ardesia ed è utilizzata come strato a finire.

Elast and plastomeric high quality membrane.

Available with the following carriers:

- Spunbond polyester (SP)
- non woven Spunbond composite stabilized polyester (DUO)
- non woven polyester (NT)

The mineral version is finished with slate chips on the upper surface and is used as a finishing layer.

Prodotti Products	Flessibilità a freddo Cold Flexibility	Stabilità di forma a caldo Flow resistance	Resistenza a trazione a rottura - Tensile strength at break			
			Forza di trazione massima Max load		Allung. alla forza di trazione massima Elongation	
			Long.	Trasv.	Long.	Trasv.
SP	-10°C	≥ 120°C	700	400	40%	44%
NT	-10°C	≥ 120°C	610	450	40%	45%
DUO	-10°C	≥ 120°C	600	430	38%	46%

POINT SP/VV

-10°C

Spessore Thickness (mm)	Peso Weight (kg/m ²)	Rotoli per pallet Rolls per pallet
2	-	28 (lung. m 15)
3	-	28
4	-	23
5	-	16
MINERALE / MINERAL		
-	3,5	25
-	4	23
-	4,5	20

Membrana impermeabilizzante con miscela elastoplastomerica.

È disponibile con le seguenti armature:

- tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Spunbond (SP);
- velo vetro (VV)

La versione minerale differisce solo perché autoprotetta da scaglie di ardesia ed è utilizzata come strato a finire.

Waterproofing membrane with elastoplastomeric compound.

Available with the following reinforcements:

- Spunbond polyester (SP)
- glassfiber (VV)

The mineral version is finished with slate chips on the upper surface and is used as finishing layer.

Prodotti Products	Flessibilità a freddo Cold Flexibility	Stabilità di forma a caldo Flow resistance	Resistenza a trazione a rottura - Tensile strength at break			
			Forza di trazione massima Max load		Allung. alla forza di trazione massima Elongation	
			Long.	Trasv.	Long.	Trasv.
SP	-10°C	≥ 110°C	650	360	37%	37%
VV	-10°C	≥ 110°C	450	250	2%	2%



START SP/VV



Membrana impermeabilizzante con mescola elastoplastomerica, disponibile con le seguenti armature:

- tessuto non tessuto da filo continuo di poliestere (SP).
- velo vetro (VV)

La versione minerale differisce solo perché autoprotetta da scaglie di ardesia ed è utilizzata come strato a finire.

Waterproofing membrane with elastoplastomeric compound, available with the following reinforcements:

- spunbond polyester (SP).
- glassfiber (VV)

The mineral version is finished with slate chips on the upper surface and is used as a finishing layer.

Prodotti Products	Flessibilità a freddo Cold Flexibility	Stabilità di forma a caldo Flow resistance	Resistenza a trazione a rottura - Tensile strength at break			
			Forza di trazione massima Max load		Allung. alla forza di trazione massima Elongation	
			Long.	Trasv.	Long.	Trasv.
SP	-5°C	≥ 110°C	640	350	35%	35%
W	-5°C	≥ 110°C	450	250	2%	2%

Spessore Thickness (mm)	Peso Weight (kg/m ²)	Rotoli per pallet Rolls per pallet
-	3	33
-	4	25
-	5	20
MINERALE / MINERAL		
-	3,5	25
-	4	25
-	4,5	23

BASIC NT/VV



Membrana impermeabilizzante con mescola polimerica.

È disponibile con le seguenti armature:

- tessuto non tessuto di poliestere (NT);
- velo vetro (VV)

La versione minerale differisce solo perché autoprotetta da scaglie di ardesia ed è utilizzata come strato a finire.

Plastometric waterproofing membrane. Available with the following carriers:

- non woven polyester (NT)
- glassfiber (VV)

The mineral version is finished with slate chips on the upper surface and is used as a finishing layer.

Prodotti Products	Flessibilità a freddo Cold Flexibility	Stabilità di forma a caldo Flow resistance	Resistenza a trazione a rottura - Tensile strength at break			
			Forza di trazione massima Max load		Allung. alla forza di trazione massima Elongation	
			Long.	Trasv.	Long.	Trasv.
NT	-0°C	≥ 110°C	440	330	30%	35%
W	-0°C	≥ 110°C	450	250	2%	2%

Spessore Thickness (mm)	Peso Weight (kg/m ²)	Rotoli per pallet Rolls per pallet
-	3	33
-	4	25
-	5	20
MINERALE / MINERAL		
-	3,5	25
-	4	25
-	4,5	23

EKO GUM SP/VV



Membrana impermeabilizzante con mescola plastomerica.

È disponibile con le seguenti armature:

- tessuto non tessuto di poliestere (NT);
- velo vetro (VV)

La versione minerale differisce solo perché autoprotetta da scaglie di ardesia ed è utilizzata come strato a finire.

Plastomeric waterproofing membrane. Available with the following carriers:

- spunbond polyester (SP)
- glassfiber (VV)

The mineral version is finished with slate chips on the upper surface and is used as a finishing layer.

Prodotti Products	Flessibilità a freddo Cold Flexibility	Stabilità di forma a caldo Flow resistance	Resistenza a trazione a rottura - Tensile strength at break			
			Forza di trazione massima Max load		Allung. alla forza di trazione massima Elongation	
			Long.	Trasv.	Long.	Trasv.
NT	0°C	≥ 110°C	400	330	30%	30%
W	0°C	≥ 110°C	450	250	2%	2%

Spessore Thickness (mm)	Peso Weight (kg/m ²)	Rotoli per pallet Rolls per pallet
-	3	33
-	4	25
-	5	20
MINERALE / MINERAL		
-	3,5	25
-	4	25
-	4,5	23